



COVER LINE XT

Farebná, impregnujúca laková lazúra

Charakteristika

Moderná impregnujúca laková lazúra je určená ako ochranný náter na drevo v exteriéroch. Vytvára trvalý povlak, ktorý je výrazne odolný voči akýmkoľvek poveternostným vplyvom. Kombinácia modifikovaných alkyduretánových živíc hĺbkovo konzervuje drevo. Je ideálna ako ochranný náter v prípade záhradnej architektúry, záhradného nábytku, drevených fasádových prvkov ako aj drevených okien a dverí.

Vlastnosti

- chráni drevo až 6 rokov
- modifikované alkyduretánové živice
- nelúpe sa
- je ľahko aplikovateľná
- má vynikajúce adhézne vlastnosti
- charakterizuje sa vynikajúcou pružnosťou a odolnosťou povlaku
- reguluje vlhkosť dreva
- je odolná voči poveternostným vplyvom
- výrazne chráni pred biodegradáciou

Určenia

- záhradná architektúra (napr. ploty, pergoly, altánky, mostíky a pod.)
- záhradný nábytok
- drevené fasádové prvky
- okná, dvere a pod.

Odtiene

- 11 transparentných odtieňov
- všetky krycie farby RAL

Balenia

- 1 l

Zloženie:	alkyduretánové živice
Hustota pri 20°C:	cca 0,96 kg/l
Doba schnutia:	cca 12-24 hod., doba schnutia/nanášania ďalšej vrstvy závisia od druhu a typu dreva a od podmienok natierania.
Možnosť nanášania druhej vrstvy:	po cca 24 hod.
Lesk:	polomatný
Obsah pevných častíc:	cca 54% objemu
Výdatnosť:	10-15 m ² /1 l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

Metódy nanášania

Štetec / valček / striekanie

Príprava povrchu

Povrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, odmastený a suchý. Maximálna vlhkosť dreva nemôže byť vyššia ako 20%. Drevo používané v interiéri i exteriéri, ktoré je vystavené biokorózii (huby rozkladajúce sa drevo a drevokazný hmyz) je potrebné najprv zabezpečiť základným náterom – technickým impregnačným prípravkom línie Koopmans. Staré drevo je potrebné očistiť vhodným čistiacim preparátom, ktorý odstráni aj riasy, mach a ďalšie nečistoty

Aplikácia

Pred použitím výrobok poriadne premiešajte a skontrolujte jeho farbu. Na drevo, ktoré bolo ošetrené základným technickým impregnačným prípravkom, naneste dve vrstvy výrobku. Pred nanesením ďalších vrstiev výrobku odporúčame prebrúsiť povrch kvôli jeho lepšej príľnavosti. Medzi jednotlivými nátermi ponechajte impregnované prvky schnúť 12 až 24 hodín. Výrobok nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním. Pri obnovovaní starých natretých povrchov ich najprv prebrúste a očistite, a následne naneste jednu vrstvu. Vďaka tomu bude opäť v optimálnom stave.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Výrobok neodporúčame riediť. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Nenatierajte drevo vo vlhkých podmienkach (ani keď existuje pravdepodobnosť, že bude dážď, hmla alebo sneh), počas horúčav, ani pri silnom vetre. Podmienky natierania rozhodujú o dobe schnutia vrstvy výrobku a vlastnostiach vytvorených povlaku. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje čistite technickým benzínom. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorý obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobkov.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 1

Dátum aktualizácie: 24.05.2017



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884