



NELFAMUR FIXEER

Penetrácia - základ na steny

Charakteristika

Penetrácia určená ako základ na steny, keď je nutné povrch vyspraviť. Je možné použiť ho na omietky, betón, pórobetón alebo vápencové pieskovce. Vhodný na vnútorné aj vonkajšie povrchy.

Vlastnosti

- alkalická odolnosť
- silná impregnácia
- bezfarebná

Určenia

- na vnútorné a vonkajšie povrchy
- betón, pórobetón, omietky, vápencové povrchy

Odtiene

- bezfarebná (po zaschnutí)

Balenia

- 5 l
- 10 l

Zloženie:	akrylový-kopolymér
Hustota pri 20°C:	cca 1,45 kg/l
Hrúbka vrstvy:	10 mu. hrúbka suchého filmu, 70-75 mu. hrúbka vlhkého filmu
Doba schnutia:	pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti cca 30 min.
Možnosť nanášania druhej vrstvy:	s farbou na vodnej báze po 1 hod. S farbou na báze rozpúšťadiel po 4 hod.
Lesk:	matný
Obsah pevných častíc:	cca 14% objemu
Výdatnosť:	7-14 m ² /1 l

Metódy nanášania

Štetec / valček - riedenie: vodou 0-5%.

Príprava povrchu

Vyčistite povrch s PK Cleaner a opláchnite poriadne čistou vodou. Povrch na natieranie musí byť čistý, suchý a zbavený masnôt.

Aplikácia

Výrobok Nelfamur Fixeer je potrebné pred použitím dobre premiešať. Odporúča sa vyskúšať výrobok na malom povrchu - konečná farba bude závisieť od druhu a typu povrchu, jeho stavu a od množstva nanesených vrstiev. Nepoužívajte pri teplotách nižších ako 5°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85%. Čistenie možné len vodou.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje na natieranie musia byť očistené vodou. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. NELF LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 4

Dátum aktualizácie: 04.04.2019



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884