



# YAGWAX

Ochranný vosk na drevo

---

## Charakteristika

Ochranný vosk na drevené podlahy, nábytok, schody a pod. v interiéroch, upravené olejom YAGOLIE z palety výrobkov Koopmans. Vrstva vosku vytvára veľmi hladký, príjemný na dotyk, dekoračný a odolný povrch. Povrchy upravené olejom YAGOLIE a voskom YAGWAX sa ľahko ošetrujú a regenerujú aj pri intenzívnej prevádzke.

### Vlastnosti

- hydrofóbny
- odolný voči pôsobeniu mnohých čistiacich prostriedkov
- zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva
- povrch hodvábne mäkký na dotyk

### Určenia

- na drevené podlahy, nábytok, schody a pod. v interiéroch, upravené olejom YAGOLIE z palety výrobkov Koopmans

### Odtiene

- bezfarebný

### Balenia

- 1 l
- 2,5 l
- 5 l

### Zloženie:

na báze organických rozpúšťadiel

### Hustota pri 20°C:

cca 0,85 kg/l

### Doba schnutia:

pri teplote 20°C a vlhkosti 65%, polosuchý po cca 1 hodine a suchý na dotyk po cca 24 hodinách. Doba schnutia/nanášania ďalšej vrstvy závisia od druhu a typu dreva a od podmienok natierania.

### Možnosť nanášania

#### druhej vrstvy:

po cca 24 hod.

#### Lesk:

pololesklý

#### Obsah pevných častíc:

cca 32% objemu

#### Výdatnosť:

10-15 m<sup>2</sup>/1 l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

---

## **Metódy nanášania**

Štetec / bavlnená handrička

## **Príprava povrchu**

Drevené povrchy, ktoré majú byť potiahnuté voskom, musia byť čisté, odmastené a suché.

## **Aplikácia**

Pred použitím výrobok dobre premiešajte. Optimálne podmienky nanášania sú pri teplote vzduchu v rozsahu 15–25°C, vlhkosť vzduchu v rozsahu 40–60 %. Minimálna teplota použitia je 10 °C. Ochranný vosk YAGWAX nanášame po uplynutí 24 hodín od nanosenia druhej vrstvy výrobku YAGOLIE. Produkt YAGWAX nanášajte na povrch štetcom alebo mäkkou handričkou a po maximálne 10–15 minútach leštite padom alebo bavlnenou handričkou. Takto upravené povrchy môžete prevádzkovať po uplynutí cca 24 hodín. Celkové vytvrdenie výrobkov YAGOLIE a YAGWAX trvá od 7 do 14 dní (podľa druhu dreva) – po túto dobu sa odporúča opatrná prevádzka. Povrchy upravené výrobkom YAGOLIE a ochranným voskom YAGWAX umývajte vodou, prípadne s pridaním jemného umývacieho prostriedku určeného na umývanie povrchov ošetrovaných olejom na drevo (odporúča sa použitie výrobku P.K. CLEANER NS 90). Netrite, neumývajte kefou. Drevené povrchy, ktoré si vyžadujú renováciu, je potrebné vopred prebrúsiť, vyčistiť a potom naniest' jednu vrstvu ochranného oleja YAGOLIE a jednu vrstvu ochranného vosku YAGWAX.

## **Bezpečnostné prostriedky**

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

## **Odporúčania**

Výrobok neodporúčame riediť. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Nenatierajte drevo vo vlhkých podmienkach (ani keď existuje pravdepodobnosť, že bude dážď, hmla alebo sneh), počas horúčav, ani pri silnom vetre. Podmienky natierania rozhodujú o dobe schnutia vrstvy výrobku a vlastnostiach vytvorených povlaku. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje čistite technickým benzínom. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky.

---

## Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov s informáciami týkajúcimi sa bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

### Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

**Verzia listu:** 1

**Dátum aktualizácie:** 22.01.2018



**FARBYX s.r.o.**  
**Párnica 357**  
**026 01 Dolný Kubín**  
**[www.farbyx.sk](http://www.farbyx.sk) / [farbyx@farbyx.sk](mailto:farbyx@farbyx.sk) / +421 904 884 884**