



NELFAMAR SUPERTOP GLOSS

Univerzálny vrchný náter, vysoký lesk

Charakteristika

Nelfamar Supertop Gloss je farba založená na alkydovej živici. Používa sa ako vrchný náter na povrchy, pri ktorých chceme dosiahnuť vysokého lesku. Je to univerzálna farba, ktorá zaručuje, že povrch bude odolný voči mechanickému opotrebeniu a že náter si zanechá dlhodobo svoj vysoký lesk.

Vlastnosti

- vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom
- vysoko vodeodolná
- veľmi lesklá
- dlhodobo lesklá
- ľahká manipulácia

Určenia

- ocelové povrchy
- drevené povrchy
- prvky lodí (dvere, okná)
- akýkoľvek vopred ošetrovaný povrch

Odtiene

- snehovo-biela
- tmavo-čierna
- všetky farby RAL

Balenia

- 2,5 l
- 5 l
- 20 l

Zloženie:

modifikovaná alkydová živica

Hustota pri 20°C:

cca 1,21 kg/l pri svetlých odtieňoch

cca 0,96 kg/l pri tmavých odtieňoch

Doba schnutia:

pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti cca 4 hod.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

po cca 24 hod.

Lesk:

veľmi lesklý

Obsah pevných častíc:

cca 45% objemu

Výdatnosť:

cca 16-17 m²/l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

Metódy nanášania

Štetec/valček - riedenie: 0-5% riedidla Nelfasol Verdunner 3210/3216. Bezvzduchový sprej - riedenie: 0-5% riedidla Nelfasol Verdunner 3210 pri tlaku striekania 120-150 barov a pri triske 0,28 mm-0,33 mm.

Príprava povrchu

Povrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, suchý a zbavený masťô. Kov: vrstva hrdze a okoviny musí byť odstránená pieskovým triskovaním (čistiaci stupeň SA 2,5). Ak nie je triskovanie možné, hrdza musí byť odstránená manuálne, použitím rotačnej brúsky alebo brúsnych kotúčov až po čistenie ST.3 LEVEL. Potom dôkladne odmastite. Ako základ použite akýkoľvek anikorozy náter. Drevo: povrch musí byť čistý, zdravý, suchý a zbavený masťô. Maximálna vlhkosť dreva nemôže presahovať 15%. Ako základ môže byť použitý Nelfaprime Xtreme Grondlak alebo Nelfaprime Xtreme Zuso BB.

Aplikácia

Nepoužívajte pri teplotách nižších ako 5°C alebo keď je relatívna vlhkosť vyššia ako 85%. Teplota povrchu, na ktorý idete pripravok nanášať by mala mať pri najmenšom teplotu 3°C nad rosným bodom. Výrobok Nelfamar Supertop Gloss je potrebné pred použitím dobre premiešať a skontrolovať farbu. Odporúča sa vyskúšať výrobok na malom povrchu - konečná farba bude závisieť od druhu a typu povrchu, jeho stavu a od množstva nanesených vrstiev.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.
Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje čistite technickým benzínom. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky. Dodatočné informácie nájdete na stránke www.nelfmarine.nl

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti, je dostupná u dodávateľa výrobku.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. NELF MARINE PAINTS BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 6

Dátum aktualizácie: 09.07.2014



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884