



NELFALIN HARDE MATVERNIS WV

Vodný lak

Charakteristika

Transparentný povrchový vodný lak s prídavkom PU. Vysoko odolný voči oderu. Vhodný na vnútorné aj vonkajšie použitie.

Vlastnosti

- vysoko odolný voči oderu
- vysoká transparentnosť
- perfektné držanie
- veľmi dobrá tekutosť
- rýchlo schnúci

Určenia

- na vnútorné a vonkajšie povrchy
- pre všetky druhy drevených podkladov vrátane podláh, schodov a parapetov

Odtiene

- bezfarebná

Balenia

- 1 l
- 2,5 l

Zloženie:

kombinácia akrylových a uretánových kopolymérov

Hustota pri 20°C:

cca 1,05 kg/l

Hrúbka vrstvy:

30 mu. mokry náter

Doba schnutia:

pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti, polosuchý po cca 30 minútach, suchý na dotyk po cca 1 hod.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

po 6 hodinách

Lesk:

pololesklý

Obsah pevných častíc:

cca 30% objemu

Výdatnosť:

10 m²/1 l pri 20 um. suchého podkladu, veľmi závislé od druhu dreva

Metódy nanášania

Štetec / valček - riedenie: vodou 0-5%.

Riedenie: voda 15-20%

Pri striekaní tlak: 2,5 barov, trysky: 1,5 mm.

Príprava povrchu

Podklad musí byť čistý a suchý, bez stopy mastnoty, oleja, vosku a iných nečistôt. Vlhkosť dreva 12-15%. Osobitná pozornosť by sa mala venovať drevinám ako je dub, teak, céder, douglaska tisolitá, mahagón a aj idigbo, ktoré obsahujú triesloviny rozpustné v tukoch a vode. Tieto látky môžu nepriaznivo ovplyvniť proces sušenia a tvrdnutia povlaku alebo znižovať jeho príľnavosť.

Aplikácia

Výrobok je potrebné pred použitím dobre premiešať. Riedenie nie je nutné. Pri riedení používať len vodu. Nepoužívajte pri teplotách nižších ako 10°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej ako 85%. Nástroje čistite len vodou.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje na natieranie musia byť očistené vodou. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. NELF LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 2

Dátum aktualizácie: 01.02.2018



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884