



HOUTLAK PU

Alkydovo-uretánový lak na drevo

Charakteristika

Transparentný lak na drevo v interiéri. Vytvára povrch vysoko odolný voči oderu a poškrabaniu, vďaka čomu je ideálny na podlahy a schody. Produkt je možné použiť aj na iné interiérové povrchy ako sú stropy, drevený obklad či nábytok. Veľmi dobre sa rozotiera na povrchu a spôsobuje, že povrch je mimoriadne jednoduchý na čistenie. Nevhodný na korkové podlahy. Tento produkt odporúčame používať s produktom Perkolin Furniture v systéme farbenia dreva z rady Koopmans.

Vlastnosti

- vysoká odolnosť proti stieraniu
- vysoká transparentnosť
- ľahká údržba povrchov
- jednoduché nanášanie

Určenia

- parkety, schody, stropy, drevené obklady, stoly, stoličky a pod.

Odtiene

- bezfarebný

Balenia

- 0,25 l
- 2,5 l

Zloženie:

modifikovaná uretánová-alkydová živica

Hustota pri 20°C:

cca 0,91 kg/l

Doba schnutia:

pri teplote 20°C a vlhkosti RH 65% suchý a proti prachu odolný po cca 3 hod., suchý na dotyk po cca 6 hod. Doba schnutia/nanášania ďalšej vrstvy závisia od druhu a typu dreva a podmienok natierania.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

po cca 24 hod.

Lesk:

polomatný, pololesklý, lesklý

Obsah pevných častíc:

cca 42% objemu

Výdatnosť:

10-15 m²/l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

Metódy nanášania

Štetec / valček

Príprava povrchu

Povrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, odmastený a suchý. Maximálna vlhkosť dreva nemôže byť vyššia ako 12%.

Aplikácia

Pred použitím výrobok poriadne premiešajte. V prípade aplikácie priamo na čisté drevo, sa odporúča naniesť tri vrstvy prípravku na mäkké drevo a dve vrstvy prípravku na tvrdé drevo. V prípade aplikácie na drevo už ošetrované produktom z rady Koopmans (Perkolin Furniture alebo iným) naneste dve vrstvy produktu. V oboch prípadoch je nutné dodržať dobu schnutia. Čistý povrch dreva prebrúste brúsnym papierom s granuláciou P100-P120 a následne oprášte. Pred nanášaním ďalších vrstiev výrobku sa odporúča prebrúsiť povrch brúsnym papierom P180-P220, s cieľom zaistiť lepšiu príľnavosť produktu. Úplné vytvrdnutie produktu trvá 3 až 6 dní (v závislosti od druhu dreva, počtu vrstiev, podmienok aplikácie a doby schnutia medzi jednotlivými nátermi), počas tejto doby sa odporúča opatrnosť pri používaní. Výrobok nanášajte štetcom, valčekom alebo striekaním.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Produkt je pripravený na použitie. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Pracovné nástroje čistite riedidlom Nelf Professioneel Verdunner 3210 z radu Nelf alebo technickým benzínom. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti, je dostupná u dodávateľa výrobku.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti, je dostupná u dodávateľa výrobku.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 4

Dátum aktualizácie: 17.01.2022



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884