



HYDRANT YACHTLAK

Ochranný lak na drevo do náročných atmosférických podmienok

Charakteristika

Tvrдый, čirý lak na ochranu drevených povrchov v exteriéri, vystavených neustálemu kontaktu s vodou. Výrobok je určený na nové drevo, aj na renováciu. Vytvára silný náter, ktorý je vysoko odolný voči pôsobeniu vody (slanej aj sladkej) a voči náročným atmosférickým podmienkam. Vhodný aj ako náter na drevo už ošetrené impregnačným prostriedkom z rady Nelf a Koopmans ako medzináter alebo vrchný náter.

Vlastnosti

- vysoký lesk
- vhodný do náročných poveternostných podmienok
- dlhodobá ochrana
- odolný voči stálemu kontaktu s vodou (slanou aj sladkou)
- odolný voči oderom
- jednoduchá aplikácia

Určenia

- drevo vystavené stálemu kontaktu s vodou
- drevené člny, mosty, paluby, podlahy

Odtiene

- bezfarebný s UV filtrom

Balenia

- 0,25 l
- 0,75 l
- 2,5 l
- 20 l

Zloženie:

alkydová živica a uretán-alkydová živica

Hustota pri 20°C:

cca 0,95 kg/l

Doba schnutia:

pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti po cca 2 hod. polosuchý povrch, po cca 5 hod. na dotyk suchý povrch.

Čas schnutia / nanosenia ďalšej vrstvy závisí od typu a typu dreva a podmienok lakovania.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

po cca 24 hod.

Lesk:

lesk

Obsah pevných častíc:

cca 52% objemu

Výdatnosť:

15-25 m²/1 l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku

Metódy nanášania

Štetec / valček / striekanie

Príprava povrchu

Povrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, odmastený a suchý. Maximálna vlhkosť dreva nemôže byť vyššia ako 18%.

Aplikácia

Na takto pripravené drevo naneste dve vrstvy produktu. Produkt je možné riediť riedidlom Professioneel Verdunner 3210 z rady Nelf alebo technickým benzínom v pomere 5-10%. Pred nanášaním ďalších vrstiev výrobku sa odporúča prebrúsiť povrch brúsny papierom P180-P240, s cieľom zaistiť lepšiu príľnavosť produktu. Pred nanášaním ďalších vrstiev nechajte impregnované prvky schnúť 24 hodín. Výrobok nanášajte štetcom alebo valčekom. Pri nátere dreva s plnivovým impregnačným systémom z rady Nelf a Koopmans - možná aplikácia striekaním (samostatný návod dostupný u dodávateľa produktu)

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Riedenie je možné. Odporúča sa použiť produkt Verdunner 3210. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Pracovné nástroje čistite riedidlom Nelf Professioneel Verdunner 3210 z radu Nelf alebo technickým benzínom. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti, je dostupná u dodávateľa výrobku.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 4

Dátum aktualizácie: 17.01.2022



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884