



# IMPREGNEEROLIE

*Impregnačný olej na drevo na báze prírodného ľanového oleja*

---

## Charakteristika

Impregnačný olej triedy PREMIUM na báze prírodného ľanového oleja na ochranu dreva v exteriéri. Ideálny pre terasové dosky, záhradný nábytok a záhradnú architektúru. Vhodný aj pre exotické drevinu. Vďaka špeciálnej receptúre stačí na účinnú ochranu voči poveternostným vplyvom len jedna vrstva produktu. Dokonale impregnuje a chráni drevo, reguluje jeho vlhkosť a uľahčuje jeho ľahké dýchanie. Vďaka obsahu ľanového oleja získame hladký a na dotyk príjemný povrch, ktorý zvýrazňuje prirodzenú krásu dreva. Pri renovácii nie je potrebné odstraňovať staré vrstvy či brúsiť povrch.

### Vlastnosti

- stačí len jedna vrstva
- intenzívna ochrana
- hĺbková impregnácia
- ľahká aplikácia
- šetrné k životnému prostrediu
- odolné voči poveternostným vplyvom
- zdôrazňuje prirodzenú krásu dreva

### Určenia

- terasová doska
- záhradná architektúra (domy, ploty, pergoly, altánky, mostíky, atď.)
- záhradný nábytok
- drevené fasádne prvky

### Odtiene

- bezfarebný s UV filtrom
- 11 priehľadných odtieňov
- tmavosivý

### Balenia

- 2,5 l
- 5 l
- 20 l

### Zloženie:

na báze prírodného ľanového oleja a alkydových živíc

### Hustota pri 20°C:

cca 0,89 kg/l

### Doba schnutia:

cca 24 hod.

čas schnutia / nanášania ďalšej vrstvy závisí od typu a druhu dreva a podmienok lakovania.

### Možnosť nanášania

#### druhej vrstvy:

ak je to potrebné, po cca 24 hodinách

#### Lesk:

matný

#### Obsah pevných častíc:

cca 46% objemu

#### Výdatnosť:

10-15 m<sup>2</sup>/l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

---

## **Metódy nanášania**

Plochý široký štetec

### **Príprava povrchu**

Povrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, odmastený a suchý. Maximálna vlhkosť dreva nemôže byť vyššia ako 18%. Zosivené drevo je potrebné vyčistiť vhodným čistiacim prípravkom (odporúča sa použiť produkt HOUTCLEANER), ktorý odstráni aj riasy, mach a iné nečistoty. Drevo vystavené biokorózii (huby rozkladajúce drevo a drevokazný hmyz) je potrebné najprv zabezpečiť základným náterom – technickým impregnačným prípravkom línie Koopmans.

### **Aplikácia**

Vhodný aj pre nanášanie na tlakovo impregnované drevo. Povrch tlakovo impregnovaného dreva by mal byť prebrúsený. Pred použitím výrobok poriadne premiešajte a skontrolujte jeho farbu. Na čistý a suchý podklad exotického dreva naneste jednu vrstvu produktu pomocou štetca. Na ihličnaté dreviny naneste dve vrstvy produktu. Pred nanášaním ďalších vrstiev nechajte impregnované prvky schnúť 16 až 24 hodín. Prebytočný produkt odstráňte po 20 minútach od aplikácie.

### **Bezpečnostné prostriedky**

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Poznámka: Textilie a papier znečistený týmto produktom skladujte iba v dobre uzavretých nádobách, prikryte vodou alebo nechajte vonku uschnúť, pretože hrozí nebezpečenstvo vznietenia.

### **Odporúčania**

Produkt je pripravený na použitie. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Pracovné nástroje čistite riedidlom Nelf Professioneel Verdunner 3210 z radu Nelf alebo technickým benzínom. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti, je dostupná u dodávateľa výrobku.

---

## Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

### Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

**Verzia listu:** 4

**Dátum aktualizácie:** 17.01.2022



**FARBYX s.r.o.**  
**Párnica 357**  
**026 01 Dolný Kubín**  
**[www.farbyx.sk](http://www.farbyx.sk) / [farbyx@farbyx.sk](mailto:farbyx@farbyx.sk) / +421 904 884 884**