

# PERKOLIN FURNITURE

Olejové moridlo



## Charakteristika

Moridlo na základe ľanového oleja a rozpúšťadla na dekoratívne farbenie dreva vo vnútorných priestoroch. Produkt na profesionálne použitie. Olejové moridlo Perkolin Furniture je vysoko kvalitný produkt založený na inovatívnej kombinácii rozpúšťadiel s nízkym obsahom aromatických látok a ľanového oleja. Táto kombinácia umožňuje veľmi ľahkým a rýchlym spôsobom získať nádherné dekoratívne efekty. Olejové moridlo sa vyznačuje dobrou výdatnosťou, navyše rovnomerne preniká do dreva bez toho, aby zdvíhalo jeho vlákna. Vďaka tomu pri nanášaní nevznikajú škvrny a farba dreva je jednotná. Vytvára priehľadné nátery intenzívnej farby, ktoré zdôrazňujú prirodzenú krásu dreva. Získaný povlak umožňuje drevu voľne dýchať. Produkt je určený na lakovanie dreva v systéme vrchnými nátermi rady Nelf & Koopmans.

### Vlastnosti

- intenzívne farbí
- nedvíha drevené vlákna
- rýchle schnutie
- ľahko sa nanáša
- bez stôp lepenia
- s jemnou vôňou
- hlboko preniká
- s vynikajúcou príľnavosťou k podkladu
- priateľský k životnému prostrediu
- zdôrazňuje prirodzenú krásu dreva

### Určenia

- drevo v interiéri - podlahy, schody, nábytok, dosky
- na ihličnaté dreviny
- tvrdé drevo

### Odtiene

- farby podľa farebnej palety Koopmans

### Balenia

- 0,75 l

### Zloženie:

na báze prírodného ľanového oleja

### Hustota pri 20°C:

cca 0,86 kg/l

### Doba schnutia:

pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti polosuchý po približne 2-3 hodinách, suchý na dotyk po približne 6-10 hodinách.

Doba schnutia / nanášania ďalšej vrstvy závisí od druhu dreva a od podmienok náteru.

Počas procesu sušenia musí byť zabezpečené dostatočné vetranie miestnosti.

### Možnosť nanášania

#### druhej vrstvy:

po cca 6 hod.

#### Lesk:

matný

#### Obsah pevných častíc:

cca 45% objemu

#### Výdatnosť:

10-15 m<sup>2</sup>/1 l - mäkké drevo

15-25 m<sup>2</sup>/1 l - tvrdé drevo

Výdatnosť silne závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu aplikácie.

---

## Metódy nanášania

Štetec / valček / mäkká handrička

### Príprava povrchu

Povrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, suchý, hladký a rovný, bez prachu, mastnoty a škvŕn od živice. Živicu a mastné drevo opláchnite petroléterom a osušte. Podľa druhu dreva sa odporúča brúsiť ho pozdĺž zrna brúsnyim papierom s gradáciou od P80 do P150. Čím väčšia je granulácia papiera, tým intenzívnejšia je farba drevených prvkov. Predtým nalakované povrchy treba odstrániť, vyčistiť, prípadné poškodenia vyplniť tmelom, pripraviť celý povrch tak, ako v prípade morenia surového dreva. Maximálna vlhkosť dreva nesmie prekročiť 12%. Správne pripravený podklad uľahčuje a urýchľuje aplikáciu, umožňuje získať povrch s rovnomernou farbou a jasným vzorom štruktúry dreva. Pred použitím produkt dobre premiešajte a skontrolujte farbu. Produkt sa odporúča vyskúšať na malej ploche - konečná farba bude okrem iného závisieť od druhu dreva, ako aj od stavu jeho povrchu.

### Aplikácia

Tenktú vrstvu produktu rovnomerne naneste štetecom, valčekom alebo mäkkou handričkou pozdĺž kresby dreva. Po cca 20 - 30 minútach nanášania, pomocou bavlnenej handričky absolútne odstráňte prebytočný produkt. Podľa požadovanej intenzity farby naneste po približne 6 hodinách ďalšiu vrstvu produktu, bez použitia brúsenia. Zafarbený povrch by mal byť ošetrený asi po 24 hodinách bezfarebným vrchným náterom z rady Nelf & Koopmans. Nechajte 24 hodín úplne zaschnúť.

### Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

**Poznámka: textílie a papier kontaminované obsahom tohto produktu by sa mali uchovávať iba vonku, v tesne uzavretej nádobe naplnenej vodou. Nesprávne skladovanie môže spôsobiť samovznietenie.**

### Odporúčania

Produkt je pripravený na používanie. Nepridávajte cudzie prísady. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Pracovné nástroje čistite pomocou Professioneel Verdunner 3226 zo sortimentu NELF alebo pomocou technického benzínu.

---

## Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorý obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobkov.

### Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

**Verzia listu:** 1

**Dátum aktualizácie:** 03.08.2020



**FARBYX s.r.o.**  
**Párnica 357**  
**026 01 Dolný Kubín**  
**[www.farbyx.sk](http://www.farbyx.sk) / [farbyx@farbyx.sk](mailto:farbyx@farbyx.sk) / +421 904 884 884**