

PERKOLIN FURNITURE

Olejové moridlo



Charakteristika

Perkolin Furniture je vysoko kvalitný produkt založený na inovatívnej kombinácii rozpúšťadiel s nízkym obsahom aromatických látok a ľanového oleja. Táto kombinácia umožňuje veľmi ľahkým a rýchlym spôsobom získať nádherné dekoratívne efekty. Olejové moridlo sa vyznačuje dobrou výdatnosťou, navyše rovnomerne preniká do dreva bez toho, aby zdvíhalo jeho vlákna. Vďaka tomu pri nanášaní nevznikajú škvvrny a farba dreva je jednotná. Vytvára priehľadné nátery intenzívnej farby, ktoré zdôrazňujú prirodzenú krásu dreva. Slúži na maľovanie drevených prvkov v interiéri ako sú podlahy, schody, nábytok a kuchynské dosky. Vhodné na tvrdé aj mäkké drevo. Povrchy ošetrené týmto prípravkom je možné lakovať vrchnými nátermi rady Nelf & Koopmans.

Vlastnosti

- intenzívne farbí
- nedvíha drevené vlákna
- rýchle schnutie
- ľahko sa nanáša
- bez stôp lepenia
- s jemnou vôňou
- hlboko preniká
- s vynikajúcou príľnavosťou k podkladu
- priateľský k životnému prostrediu
- zdôrazňuje prirodzenú krásu dreva

Určenia

- drevo v interiéri - podlahy, schody, nábytok, dosky
- na ihličnaté dreviny
- tvrdé drevo

Odtiene

- 12 transparentných odtieňov

Balenia

- 0,25 l
- 0,75 l
- 20 l

Zloženie:

na báze prírodného ľanového oleja

Hustota pri 20°C:

cca 0,86 kg/l

Doba schnutia:

pri 20°C a 65% relatívnej vlhkosti polosuchý po približne 2-3 hodinách, suchý na dotyk po približne 6-10 hodinách.

Doba schnutia / nanášania ďalšej vrstvy závisí od druhu dreva a od podmienok náteru.

Počas procesu sušenia musí byť zabezpečené dostatočné vetranie miestnosti.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

po cca 6 hod.

Lesk:

matný

Obsah pevných častíc:

cca 45% objemu

Výdatnosť:

10-15 m²/1 l - mäkké drevo

15-25 m²/1 l - tvrdé drevo

Výdatnosť silne závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu aplikácie.

Metódy nanášania

Štetec / valček / mäkká handrička

Príprava povrchu

Povrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, suchý, hladký a rovný, bez prachu, mastnoty a škvŕn od živice. Živicu a mastné drevo očistite produktom P.K. Cleaner NS90 z rady Koopmans alebo technickým benzínom a vysušte. Podľa druhu dreva sa odporúča brúsiť ho pozdĺž zrna brúsnyim papierom s gradáciou od P80 do P150. Predtým nalakované povrchy treba odstrániť, vyčistiť, prípadné poškodenia vyplniť tmelom, pripraviť celý povrch tak, ako v prípade morenia surového dreva. Maximálna vlhkosť dreva nesmie prekročiť 12%.

Aplikácia

Pred použitím produkt dobre premiešajte a skontrolujte farbu. Tenkú vrstvu produktu rovnomerne naneste štetcom, valčekom alebo mäkkou handričkou pozdĺž kresby dreva. Po cca 20 - 30 minútach od nanášania, pomocou bavlnenej handričky odstráňte prebytočný produkt. Podľa požadovanej intenzity farby naneste po približne 6 hodinách ďalšiu vrstvu produktu, bez použitia brúsenia. Zafarbený povrch by mal byť ošetrený asi po 24 hodinách bezfarebným vrchným náterom z rady Nelf & Koopmans. Nechajte na 24 hodín úplne zaschnúť.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Produkt je pripravený na používanie. Nepridávajte cudzie prísady. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Pracovné nástroje čistite pomocou Professioneel Verdunner 3210 zo sortimentu NELF alebo pomocou technického benzínu. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti, je dostupná u dodávateľa výrobku.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorý obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobkov.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 2

Dátum aktualizácie: 17.01.2022



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884