



PREMIUM COAT

Akrylový lazúrový lak s hodvábnym leskom

Charakteristika

Transparentný lazúrový lak na drevo v interiéri. Produkt je určený najmä na drevené fasády a stropy. Zvýrazňuje prirodzenú farbu dreva. Tixotropná formula umožňuje jednoduché nanášanie bez šmúh a stekania aj na ťažko dostupných miestach. Náter ma vynikajúce impregnačné vlastnosti. Vytvára na povrchu vrstvu, ktorá chráni drevo pred prachom a nečistotami a je jednoduchá na čistenie.

Vlastnosti

- rýchloschnúci
- chráni interiérové drevo pred znečistením
- dobrá aplikovateľnosť
- priateľský k životnému prostrediu
- reguluje vlhkosť dreva
- zanecháva prirodzenú farbu dreva
- tixotropná formula

Určenia

- steny a stropy v interiéri

Odtiene

- bezfarebný
- biely
- 7 transparentných odtieňov
- 6 sivých odtieňov

Balenia

- 5 l
- 20 l

Zloženie:

samokrížiace akrylové živice

Hustota pri 20°C:

cca 1,02 kg/l

Hrúbka vrstvy:

cca 60 µ nasucho

Doba schnutia:

Pri teplote 20 °C a vlhkosti RH 65% suchý po cca 1 hodine, suchý na dotyk po cca 2-3 hodinách Čas schnutia / nanosenia ďalšej vrstvy závisí od typu a druhu dreva a podmienok lakovania.

Možnosť nanášania

druhej vrstvy:

po cca 2-3 hod.

Lesk:

lesklý

Obsah pevných častíc:

cca 30% objemu

Výdatnosť:

15-20 m²/1 l, vo veľkej miere závisí od druhu a typu dreva a od spôsobu nanášania prostriedku.

Metódy nanášania

Štetec / hydrodynamický nástrek / hydrodynamicko-pneumatický nástrek (airmix) / pištoľ

Príprava povrchu

ovrch, na ktorý má byť výrobok nanesený, musí byť čistý, odmastený a suchý. Maximálna vlhkosť dreva nemôže byť vyššia ako 15%. Pred použitím výrobok poriadne premiešajte a skontrolujte jeho farbu.

Aplikácia

Produkt aplikujte priamo na surové drevo. Vďaka jeho tixotropným vlastnostiam sa náter dobre rozotiera po povrchu. Pri aplikácii štetcom alebo valčekom odporúčame naniest' jednu vrstvu produktu na drevené stropy a dve vrstvy produktu na drevené interiérové steny. Pri aplikácii striekaním použite jednu vrstvu v hrúbke 100 µm mokrého podkladu. Pred nanášaním ďalších vrstiev výrobku sa odporúča prebrúsiť povrch brúsny papierom P180-P220, s cieľom zaistiť lepšiu priľnavosť produktu. Po nanesení prvej vrstvy produktu nechajte prvky vyschnúť 30-60 minút. Pri aplikácii striekaním prvky schnú 2-3 hodiny. Úplné vytvrdnutie povrchu trvá 14 dní. Prvky natreté produktom Premium Coat sa odporúča ošetrovať raz ročne pomocou prípravku P.K. Cleaner NS 90 z rady Koopmans.

Bezpečnostné prostriedky

Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice.

Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Odporúčania

Produkt je pripravený na použitie. Nepridávajte do výrobku cudzie zložky. Neaplikujte pri teplote nižšej ako 10°C a vyššej ako 25°C a pri relatívnej vlhkosti vyššej než 85%. Pracovné nástroje čistite vodou. Skladujte v originálnom, uzavretom balení, v suchej a chladnej miestnosti, pri teplote vyššej ako 5°C. Dátum spotreby je uvedený na balení (mesiac/rok). Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje informácie o bezpečnosti, je dostupná u dodávateľa výrobku. Ochrana pokožky – používajte vhodné ochranné rukavice. Ochrana tváre – ak je to potrebné, použite ochranné okuliare.

Atesty, certifikáty, dokumenty

Karta bezpečnostných údajov, ktorá obsahuje údaje o bezpečnosti je dostupná u dodávateľa výrobku.

Doplňujúce informácie

Informácie uvedené v technickom liste nie je možné považovať za špecifikáciu. Uvedené informácie negarantujú získanie vlastností výrobku. Ich účelom je zaistiť optimálne použitie výrobku. Technické údaje uvedené v technickom liste boli vyhotovené na základe aktuálnych poznatkov, sú presné a pravdivé, avšak výrobca nezodpovedá za skladovanie, prepravu a aplikáciu výrobku. Z tohto dôvodu uvedené informácie nie je možné považovať v zmysle práva za záväzné z titulu záruky. P.K. KOOPMANS LAKFABRIKEN BV si vyhradzuje právo nanášať zmeny do technického listu bez predchádzajúceho upozornenia. Všetky predchádzajúce verzie tohto dokumentu strácajú platnosť v momente publikovania novej verzie technického listu. Vylučuje sa zodpovednosť vyplývajúca z uvedených údajov.

Verzia listu: 4

Dátum aktualizácie: 17.01.2022



FARBYX s.r.o.
Párnica 357
026 01 Dolný Kubín
www.farbyx.sk / farbyx@farbyx.sk / +421 904 884 884